

**SM---M007**

LM Holzöl

V 1

D 04/07/2017



### Allgemein

Schnelltrocknendes Holzöl auf synthetischer Basis für die industrielle und gewerbliche Verwendung mit UV-Absorbern, gutem Festkörper bei minimaler Filmbildung. Geeignet für Hart- und Weichholz.

### Farbtöne

SM---M007/----- Farblos (mittels Alkydpasten abtönbar)

### Gebindegrößen

25 l

### Anwendungsbereiche

- Begrenzt maßhaltige Holzbauteile: Profill Bretter, Fassadenelemente
- Nicht maßhaltige Holzbauteile: Zäune, Holzverschalungen
- Maßhaltige Holzbauteile

### Produktparameter

Dichte (23 °C)	0,870 ± 0,030 g/cm <sup>3</sup>
Auslaufzeit (DIN 2)	55 ± 5 s
Arbeitsgänge/Schichten	1 – 2
Empfohlene Auftragsmenge	40 – 80 g/m <sup>2</sup>
Verbrauch	10 – 22 m <sup>2</sup> /l

### Trocknung (23 °C, 45 – 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)

Staubtrocken	90 min
Griffest	10 h
Überarbeitung	8 – 16 h
Stapelbar	16 h

**SM---M007**

LM Holzöl

V 1

D 04/07/2017

### Arbeitsvorbereitung

Der Untergrund muss sauber, staubfrei, trocken, fettfrei, frei von trennenden Substanzen und fachgerecht vorbereitet sein (optional Holzschliff P150-180, Imprägnierung in besonders exponierten Bereichen empfohlen).

Harzgallen und oberflächliches Harz mit Nitroverdünnung entfernen.

### Verarbeitung

- Material gut aufrühren.
- Streichautomat, Fluten, Spritzen, Streichen, Rollen.
- Weitere Anstriche nach ausreichender Trocknung vornehmen.

### Hinweise

- Das Produkt trocken und gut verschlossen lagern.
- Produktreste nicht in die Kanalisation entsorgen.
- Reinigung der Geräte sofort nach dem Gebrauch mit Nitroverdünnung.